



1060

Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı



Ürün Kodu : 1060
Kalite Belgeleri
TS EN 12004-1 Belgeli C1T Sınıfı

Tanımı: Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan toz harçtır.

Kullanım Alanları: İç mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, su emme oranı %3'ün üzerindeki küçük ve orta ebatlı yer ve duvar seramiği yapıştırılmasında kullanılır. Maksimum 33x33 cm ebatlı kaplama malzemelerinde kullanılır.

Avantajları:

- Kolay uygulanır.
- Ekonomiktir.
- Düşey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Yüzeyin Hazırlanması: Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır. Yüzey çok su emici ise yüzeye astar çekildikten sonra uygulama yapılmalıdır.

Harcın Hazırlanması: 25 kg Falcon Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı yaklaşık 6,5 - 7 lt temiz su içine katılarak tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç 5 - 10 dakika olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır. Kaptaki karışım 2 - 2,5 saat içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Öncelikle, yapıştırma harcı kuvvetlice uygulama yüzeyinin üzerine bastırılarak bir kontak tabakası oluşturulur ve daha sonra karo ebadına uygun seçilmiş bir dişli mala ile ürün taraklanır. Yapıştırma harcının seramiğin arka tarafının en az %80'ine temas etmesi sağlanmalıdır. İyi bir

yapışma sağlamak için lastik bir çekiç yardımı ile kuvvet uygulayarak yapıştırınız.

Tüketim: 3,5 - 4 kg/m²

Dikkat: +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız. Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız. Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız. Yukarıdaki değerler 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında sağlanır.

Ambalaj: 25 kg'lık kraft torbalarda

Raf Ömrü: Rutubetsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajında en fazla 10 kat istif ile palet üzerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Sağlık ve Emniyet: Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.



| Teknik Özellikleri | |
|--|--|
| Görünüş | : Gri renkli ince toz |
| Toz Yoğunluk | : ~1,35 kg/lt |
| Su Karşım Oranı | : 6,5 - 7 lt su / 25 kg toz |
| Dinlendirme Süresi | : 5 - 10 dakika |
| Kap Ömrü | : Yaklaşık 2 - 2,5 saat |
| Açık Bekletme Süresi Çekme Yapışma Kuvveti | : Min. 20 dakika sonra $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1346) |
| Uygulama Sıcaklığı | : +5°C ile +35°C arası |
| Yapışma Kuvveti | : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 28 gün (EN 1348) |
| Kayma | : $\leq 0,5 \text{ mm}$ (EN 1308) |
| Üzerinde Yürünebilme Süresi | : 24 saat |
| Servis Sıcaklığı | : -20°C / +70°C |

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve değerler, 23 ± 2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.