



لاصقات السيراميك / ذات أساس اسمنتي



1070

مادة تثبيت البلاط والسيراميك اكسترا



رمز المنتج: ١٠٧٠

شهادات الجودة

شهادة TS EN 12004-1 الصنف

الوصف: ذو أساس اسمنتي ، مكون واحد، مسحوق لـ تثبيت البلاط والسيراميك بمزايا إضافية.

مجالات الاستخدام: يتم استخدامه لـ تثبيت سيراميك الأرضيات والجدران الصغيرة والمتوسطة بمعدل امتصاص الماء الداخلي بأكثر من ٣٪ على الأسطح الأفقية والعمودية. يتم استخدامه لمواد الطلاء حتى ٣٣ * ٣٣ سم.

المزايا:

- سهل التطبيق.
- مدة التطبيق طويلة، يوفر من الوقت والعملية.
- يتيح إمكانية تعديل اللوحات المركبة لفترة طويلة.
- يعطي ضد الماء والتجمد.
- يوفر ممانعة عالية، خلال التطبيق العاومي لا يحدث هبوط.
- يوفر إمكانية التطبيق العاومي.

تحضير السطح: يجب معالجة سطح التطبيق من الغبار والزبوب والطلاء والسيليكون ومواد المعالجة والمنظفات والمواد المضادة للالتصاق. يجب ترطيب سطح التطبيق والحفاظ على رطوبته. إذا كان السطح ماصًا جدًا للماء، فيجب تطبيق السطح بعد تطبيق تمبيدي.

طريقة التحضير: يضاف ٢٥ كغ (Falcon) مسحوق لاصق البلاط والسيراميك لون أبيض لحوالي ٦,٥ - ٧ لترات من المياه النظيفة ويفضل خلطها مع خلاط أو مجرفة منخفضة السرعة بحيث لا تبقى تكتلات. يتم وضع الخليط المحضر لمدة ١٠ - ٥ دقائق حتى يتضخم ويخلط مرة أخرى. يجب استهلاك الخليط في الماورة خلال ٣ - ٢,٥ ساعة.

معلومات التطبيق: بداية، يتم ضغط خليط اللاصق بقوه على سطح التطبيق لتشكيل طبقة تلامس، ثم يتم تمثيل المنتج باستخدام مجرفة مسننة لحجم البلاط. تأكيد من أن خليط لاصق الاتصال ما لا يقل عن ٨٠٪ من الجزء الخلفي من بلاط السيراميك. إذا لزم الأمر، ووفقاً للألوان الأرضية ونوعية الأرضية المستخدمة، يجب تفضيل "طريقة الترابط المزدوج الجانب" وينبغي استخدام مادة اللاصق على كل من أسطح السيراميك والسطح المطلوب التثبيت عليه ويجب تثبيت الألواح بطريقة تجعل اتجاه التموج متعمداً مع بعضها البعض. تطبيق مطرقة قوية مع مطرقة مطاطية لضمان التصاق جيدة.

الاستهلاك: ٤ - ٤ كغ / م^٢

الحرار: تجنب التطبيق في درجات حرارة أقل من + ٥ درجة مئوية وما فوق + ٣٥ درجة مئوية. تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة أو المعرضة لخطر التجمد خلال ٢٤ ساعة أو التعرض لأشعة الشمس والرياح المباشرة. لا تضيف الغبار والماء إلى الخليط الذي انتهت صلاحيته. يتم توفير القيم المذكورة أعلاه في ظل الظروف المحيطة من ٢٣ ± ٢ درجة مئوية والرطوبة النسبية ٥٠ ± ٥٪.

التعبئة والتغليف: أكياس الورق كرافت ٢٥ كغ

مدة الصلاحية: يمكن تخزينها لمدة ١٢ شهراً على طبلية مع ١٠ طبقات بحد أقصى مكنسة في عبوة غير مفتوحة في ظروف بعيدة عن الرطوبة.

الصحة والسلامة: كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية، يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والفم أثناء الاستخدام والتخزين. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد، اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيداً عن متناول الأطفال.

المواصفات الفنية

المظهر	: مسحوق ناعم رمادي
كتافة المسحوق	: ١,٣٥ - كجم / لتر
نسبة خلط المياه	: ٦,٥ - ٧: مسحوق ماء / ٢٥ كجم
مدة الاراحة	: ٥ - ١٠ دقائق
مدة صلاحيته في الواقع	: حوالي ٣ - ٢,٥ ساعة
مدة الصلاحية بعد الفتحوة التصاق الشد	: على الأقل ٣٠ دقيقة ثم ≤ ٠,٠٥ نيوتن / مم (EN 1348)
درجة حرارة التطبيق	: +٥ درجة مئوية إلى + ٣٥ درجة مئوية
قدرة الالتصاق	: ≤ ٠,٠٥ نيوتن / مم (EN 1348)
الانزلاق	: ≤ ٠,٠٥ مم (EN 1308)
متى يمكن المشي عليه	: بعد ٢٤ ساعة
درجة حرارة الخدمة	: درجة مئوية إلى + ٧٠ درجة مئوية

تم الحصول على ارشادات التطبيق والقيم المقلمة للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية وتجربتنا وفقاً للشروط ٢٣ OC ٢٢٣ و ٥٠ ± ٥٪ من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقاً للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصير الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطويله.

