



لاصقات السيراميك / ذات أساس اسمنتي



1090

مادة فلكس لتنبيت سيراميك الجرانيت



رمز المنتج: 1090

شهادات الجودة

شهادة C2TE الصنف TS EN 12004-1

الوصف: مسحوق تلصيق ذو أساس اسمنتي ، مكون واحد، مضاد بوليمير، منن جدا، عالي الأداء، عالي الاستقرار.

مجالات الاستخدام: الأسطح الداخلية والخارجية والأفقية والرأسيّة، والسيراميك الكبير الحجم للأرضيات والجدران، والجرانيت، وسيراميك الجرانيت، والرخام، والكلنكر وجميع أنواع مواد تكسية الحجر الطبيعي المعرضة لحركة مرور مشاة كثيفة ومرأكز التسوق والمدارس والمستشفيات، إلخ. يتم استخدامه في الأماكن، أنظمة التدفئة تحت الأرضية، تغطية السيراميك على الأسطح القديمة من الجرانيت والرخام، فسيفساء الزجاج الرابطة.

تحضير السطح: يجب معالجة سطح التطبيق. يجب تنظيف سطح التطبيق من الغبار والزيوت والطلاء والسيليكون ومواد المعالجة والمنظفات والمواد المضادة للالتصاق. يجب ترتيب سطح التطبيق والحفاظ على رطوبته. إذا كان السطح ماصاً جداً للماء، فيجب تطبيق السطح بعد تطبيق تمييزي.

طريقة التحضير: يضاف ٢٥ كغ (Falcon) مسحوق لاصق البلاط والسيراميك لون أبيض لحوالي ٦,٥ - ٧ لترات من المياه النظيفة ويفضل خلطها مع خلاط أو مجرفة منخفضة السرعة بحيث لا تبقى تكتلات. يتم وضع الخليط المحضر لمدة ٥ - ١٠ دقائق حتى يتضخج ويخلط مرة أخرى. يجب استهلاك الخليط في الحاوية خلال ٢,٥ - ٣ ساعة.

معلومات التطبيق: بداية، يتم ضغط خليط اللاصق بقوّة على سطح التطبيق لتشكيل طبقة تلامس، ثم يتم تمشيط المنتج باستخدام مجرفة مسننة مناسبة لحجم البلاط. تأكّد من أن خليط لاصق الاتصال ما لا يقل عن ٨٠ % من الجزء الخلفي من بلاط السيراميك. إذا لزم الأمر، ووفقاً للألوان الأرضية ونعمومة الأرضية المستخدمة، يجب تفضيل "طريقة الترابط المزدوج الجانب" وينبغي استخدام مادة اللاصق على كل من سطح السيراميك والسطح المطلوب التثبيت عليه ويجب تثبيت الألوان بطريقة تجعل اتجاه التمويج متعمداً مع بعضها البعض. تطبيق مطرقة قوّة مع مطرقة مطاطية لضمان التصاق جيدة.

الاستهلاك: ٤ - ٦ كغ / م²

الحرز: تجنب التطبيق في درجات حرارة أقل من + ٥ درجة مئوية وما فوق + ٣٥ درجة مئوية. تجنب الاستخدام في المناطق المجددة أو المعرضة لخطر التجمد خلال ٤ ساعة أو التعرض لأشعة الشمس والرياح المباشرة. لا تضيّف الغبار والماء إلى الخليط الذي انتهت صلاحيته. يتم توفير القيم المذكورة أعلاه في ظل الظروف المحيطة من ٢٣ ± ٢ درجة مئوية والرطوبة النسبية ٥٠ ± ٥ %.

التعبئة والتغليف: أكياس الورق كرافت ٢٥ كغ

مدة الصلاحية: يمكن تخزينها لمدة ١٢ شهراً على طبلية مع ١٠ طبقات بحد أقصى مكستة في عبوة غير مفتوحة في ظروف بعيدة عن الرطوبة.

الصحة والسلامة: كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية، يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والدم أثناء الاستخدام والتخزين. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد، اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيداً عن متناول الأطفال.

23

المواصفات الفنية

المظهر	مسحوق ناعم رمادي
كتافة المسحوق	١٠,٥ كجم / لتر
نسبة خلط المياه	٥ - ٥,٥ كجم ماء / ٢٥ كجم
مدة الاراحة	٥ - ١٠ دقائق
مدة صلاحيته في الوعاء	حوالي ٢,٥ - ٣ ساعتان
مدة الصلاحية بعد التحقق من التصاق الشد :	على الأقل ٣٠ دقيقة ثم ٥,٥ نيوتن / مم ٢ (EN 1348)
درجة حرارة التطبيق	+ ٥ درجة مئوية إلى + ٣٥ درجة مئوية
قدرة الالتصاق	١,٠ نيوتن / مم ٢ يوماً (EN 1348)
الانزلاق	٠,٥ مم (EN 1308)
متى يمكن المشي عليه	١٨ ساعة
درجة حرارة الخدمة	+ ٨٠ درجة مئوية



تم الحصول على ارشادات التطبيق والقيم المقلمة للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية وتجربيتنا وفقاً للشروط ٢٣ ٢٣ OC و ٥٠ ± ٥ % من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقاً للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصر الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطيله.