



لاصقات السيراميك / ذات أساس اسمنتي



1090

مادة فلكس لثبيت سيراميك الجرانيت (بمكونين)



رمز المنتج: ١٠٩٠٠٢

شهادات الجودة

ملامن للمواصفات TS EN 12004 C2TE S1

الوصف: المكون (A) مسحوق تلصيق ذو أساس اسمنتي ، مضاد بوليمر على شكل مسحوق اما المكون (B) عبارة عن لاصق مكون من عنصرين ومنن للغاية ومرن مع ميزة انزلاق منخفضة للغاية و وقت عمل طويل ومستحلب بوليمر من للغاية.

مجالات الاستخدام: الأسطح الداخلية والخارجية والأفقية والرأسمية، والسيراميك الكبير الحجم للأرضيات والجدران، والجرانيت، والرخام، والكلنكر وجميع أنواع مواد تكسية الحجر الطبيعي المعرضة لحركة مرور مشاة كثيفة ومراكم التسوق والمدارس والمستشفيات، إلخ. يتم استخدامه في الأماكن، أنظمة التدفئة تحت الأرضية، تطليق السيراميك على الأسطح القديمة من الجرانيت والرخام، يتم استخدامه لطلاء السيراميك على ألواح الجبس، وربط مواد الطلاء مثل السيراميك والجرانيت والرخام الذي يصل ارتفاعه إلى ٣٠ متراً على السطح الخارجي للمباني. أحياناً يجب استخدام ثبيت ميكانيكي بالبراغي.

المزايا:

- يوفر إمكانية التصاق مرنة وقوية .
- مقاومة الماء والصقيع، لا يتأثر بتغيرات درجات الحرارة .
- وقت معالجة طويل مما يوفر الوقت و بدل العمالة .
- يتبع إمكانية تعديل الألواح الملصقة لفترة طويلة من الوقت .
- لا يتاثر بتغيرات درجات الحرارة، مقاوم للصقيع .
- يوفر ثباتاً عالياً ولا يتراجع في التطبيقات الرأسية .

تحضير السطح: يجب معالجة سطح التطبيق من الغبار والزيوت والطلاء والسيليكون ومواد المعالجة والمنظفات والمواد المضادة للالتصاق. يجب معالجة الأخطاء على السطح المطلوب قبل التطبيق، ٤ ساعه على الأقل قبل التطبيق، يجب تطبيق سطح التطبيق والحفاظ على رطوبته. إذا كان السطح ماصناً جداً للماء، فيجب تطبيق السطح بعد تطبيق تمييزي.

طريقة التحضير: ٢٥ كغ من المكون (A) على شكل مسحوق يضاف اليه المكون ٧ كغ من المكون (B) السائل ويفضل خلطها مع خلاط أو مجرفة منخفضة السرعة بحيث لا تبقى تكتلات. يتم وضع الخليط المحضر لمدة ١٠ - ٥ دقائق حتى يتضاعف ويختلط مرة أخرى لمدة ١ - ٢ دقيقة. يجب استهلاك الخليط في الحاوية خلال ساعه.

معلومات التطبيق: بداية، يتم ضغط خليط اللاصق بقوة على سطح التطبيق لتشكيل طبقة تلامس، ثم يتم تمشيط المنتج باستخدام مجرفة مسننة مناسبة لحجم البلاط. تأكد من أن خليط اللاصق الاتصال ما لا يقل عن ٨٠ % من الجزء الخلقي من بلاط السيراميك. إذا لزم الأمر، ووفقاً للألوار الأرضية ونوعية الأرضية المستخدمة، يجب تفضيل "طريقة الترابط المزدوج الجانب" وينبغي استخدام مادة اللاصق على كل من سطح السيراميك والسطح المطلوب الثبيت عليه ويجب تثبيت الألواح بطريقة تجعل اتجاه التموج متزامناً مع بعضها البعض. تطبيق مطرقة قوية مع مطرقة مطاطية لضمان التصاق جيدة.

الاستهلاك: ٦,٥ كغ / م^٢

الحرار: تجنب التطبيق في درجات حرارة أقل من + ٥ درجة مئوية وما فوق + ٣٥ درجة مئوية. لا تقم بإضافة الماء الى الخليطة يجب تغطية اللاصق خلال ٣٠ دقيقة بعد تمشيطه و في حال عدم التغطية يجب نزع اللاصق و تطبيقه مرة أخرى. تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة أو المعرضة لخطر التجمد خلال ٢٤ ساعه أو التعرض لأشعة الشمس والرياح المباشرة


التبغة والتغليف: المركب (A) أكياس الورق كرافت ٢٥ كغ المركب (B) في داخل براميل بلاستيكية وزن ٧ كغ

مدة الصلاحية: يمكن تخزينها لمدة ١٢ شهراً على طبلية مع ١٠ طبقات بحد أقصى مكدة في عبوة غير مفتوحة في ظروف بعيدة عن الرطوبة.

الصحة والسلامة: كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية، يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والفم أثناء الاستخدام والتخزين. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد، اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيداً عن متناول الأطفال.

المواصفات الفنية

المظهر	المركبة (A) مسحوق ناعم رمادي اللون اما المركب (B) سائل لون أبيض
كتافة المسحوق	(A) كغ / لتر ~ ١,٣٥ كغ / لتر اما المركب (B) : ~ ١,٣ كغ / لتر
نسبة خلط المياه	٧ كغ سائل / ٢٥ كغ مسحوق
مدة الاراحة	١٠ - ٥ دقائق
مدة صلاحية في الوعاء	تقريباً ١ ساعه
مدة الصلاحية بعد التقفرة التصاق الشد :	على الأقل ٣٠ دقيقة ثم ٠,٥ نيوتن / مم ٢ (EN 1348)
درجة حرارة التطبيق	+ ٥ درجة مئوية إلى + ٣٥ درجة مئوية
قدرة الالتصاق	: كـ ١,٠ نيوتن / مم ٢٨ يوماً (EN 1348)
الانزلاق	(EN 1308) ٢٤ ساعه
متى يمكن المشي عليه	عند درجة حرارة الخمسة درجات مئوية
درجة حرارة الخمسة درجات مئوية	+ ٤٠ درجة مئوية إلى + ٨٠ درجة مئوية



OC ٢٢٣ - ٢٣ الحصول على ارشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية وتجربتنا وفقاً للشروط و ٥٠ ± ٥٪ من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقاً للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصير الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطويله.