



# 4070

## تشطيب ستان (لون ابيض)



رمز المنتج: ٤٠٧٠  
شهادات الجودة  
ملائمة لمعايير TS EN 998-1

**الوصف:** على أساس اسمنتي لون ابيض، مضاف كيميائي، مكون واحد، تشطيب ناعم لتعديل الأخطاء السطحية.

**الاستعمالات:** في الداخل، الجدران والسقوف، التشطيب الخام، التشطيب الناعم والأسطح الخرسانية، شقوق سطح أملس، سطح أملس قبل الطلاء للحصول على جص صقيل قبل استخدام الطلاء.

**المزايا:**

- يوفر سطح أملس.
- لا يتصدع بسبب الممانعة القوية والممانعة مقارنة بالجبس والمواد القائمة على الجبس.
- اللون الأبيض، يمكن استخدامها دون الطلاء.
- يستخدم للتجميل والديكور، يؤثر إيجابياً على المظهر العام للمبنى.
- يقلل من استهلاك الطلاء.
- يغطي عيوب السطح.
- مقاوم للماء والرطوبة، لا يلين عند ملامسة الماء.

**تحضير السطح:** يجب معالجة سطح التطبيق. يجب تنظيف سطح التطبيق وإسح اللوحات من الغبار والزيوت والطلاء والسيليكون و مواد المعالجة والمنظفات والمواد المضادة للالتصاق. يجب ترطيب سطح التطبيق والحفاظ على رطوبته. يجب استخدام حشوة التصليح المناسب، اعتماداً على العمق، لإصلاح الشقوق والثقوب الموجودة على السطح. يجب أن يكون السطح معززاً بالخرسانة الإجمالية للخرسانة قبل تطبيقات الخرسانة الإجمالية. يجب ترطيب سطح التطبيق، ويجب استعمال زوايا التشطيب المعدنية في الزوايا. تحضير الخلطة: يضاف ٢٠ كغ من تشطيب (FALCON) الساتان الأبيض إلى ٦,٥ - ٧,٥ لتر من المياه النظيفة ويفضل خلطها بخلط أو مجرفة منخفضة السرعة بحيث لا تبقى كتلات. يتم ترك مادة الحشو المعدة للراحة لمدة ١٠-٥ دقائق للنضج ومن ثم يتم استخدامها مرة أخرى عن طريق الخلط. يجب استهلاك الخليط الموجود في العبوة خلال حوالي ٢ - ٣ ساعة.

**معلومات التطبيق:** معلومات التطبيق: يجب أن يتم تطبيق الهاون المعد على السطح كله بسمك متساو مع مجرفة فولاذية. إذا تم تطبيق أكثر من طبقة واحدة، فيجب انتظارها بين الطبقات لمدة ٢-٣ ساعات ويجب ألا يتجاوز السماكة الكلية ٣ مم. يجب تنعيم الجص الذي يبدأ في التصلب باستخدام مجرفة قبل ضياع الوقت. يجب استخدام شبك الجص لمنع تشقق الوصلات في مواد مختلفة مثل الخرسانة والطوب. بعد التطبيق يجب الانتظار ٦ - ١٢ ساعة ومن ثم ترطيب السطح مره أخرى ويجب الاستمرار في هذا لمدة يومين. بعد ان تجف تشطيبه (FALCON) الساتان لون ابيض يجب حفاها بورق الزجاج لتسوية السطح قبل الطلاء. بعد ان يجف السطح تماماً من الممكن ان يبدأ بالطلاء.

**الاستهلاك:** ١ كجم / ٢ م<sup>٢</sup> لسمك ١ مم

**تحذير:** تجنب الاستخدام في درجات الحرارة ما دون ٥+ أو فوق ٣٥+ مئوية. لا تقم بإضافة مواد أجنبية مثل الجير والإسمنت والرمل والجبس إلى المواد الخارجية. انتبه لكمية المياه المضافة إلى الهاون. لا تضيف المزيد من الماء أكثر من اللازم. بعد التطبيق، تأكد من عدم وجود ثلوج أو برد كثيف حتى يتم ضبط مقياس الأسمنت (حوالي أسبوع واحد). لا تضيف المسحوق والماء إلى الخلطة الذي انتهت صلاحيتها. احرص على عدم استخدام الألواح التي فقدت ممتلكاتها من خلال البقاء في الشمس لفترة طويلة. يتم توفير القيم المذكورة أعلاه في ظل الظروف المحيطة من ٢٣ ± ٢ درجة مئوية والرطوبة النسبية ٥٠ ± ٥٪.

**التعبئة والتغليف:** في أكياس كرافت ٢٠ كغ

**مدة الصلاحية:** يمكن تخزينه لمدة ١٢ شهر على طبلية في مكان جاف و ١٠ أكياس كحد أقصى فوق بعضها البعض.

**الصحة والسلامة:** كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية، يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والفم أثناء الاستخدام والتخزين. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد، اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيداً عن متناول الأطفال.

### المواصفات الفنية

المظهر	: مسحوق لون ابيض ناعم
كثافة المسحوق	: ١,٠٥ - ١,٠٥ كجم / لتر
نسبة الماء بالخليط	: ٦,٥ - ٧,٥ لتر ماء / ٢٠ كغ مسحوق
فترة الراحة	: ٥ - ١٠ دقائق
عمر العبوة	: تقريباً ٢ - ٣ ساعة
درجة حرارة التطبيق	: +٥ درجة مئوية إلى + ٣٥ درجة مئوية
مقاومة الضغط	: $f_{ct} \leq 6,0 \text{ N/mm}^2$ (EN 1015-11) CS IV ٢ مم
مقاومة الاربطة	: $f_{ct} \leq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1015-12) ٢ مم
سمك التطبيق	: ١-٣ سم
مدة افتتاحها للاستعمال	: ٢٤ ساعة
درجة حرارة الخدمة	: -٢٠ درجة مئوية إلى + ٧٠ درجة مئوية



تم الحصول على إرشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية وتجربتنا وفقاً للشروط ٢٣ ٢٣ ٢٣ OC و ٥٠ ± ٥٪ من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقاً للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصر الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطيله.