



6051



مواد العزل المرنة (على أساس مائي)

كود المنتج : ٦٠٥١
شهادات الجودة
يتواافق مع معيار DIN 18195

تعريف: أساس بيتومين، مكون واحد ، أساس مائي ، مواد العزل المرنة.

مجالات الاستخدام: يتم استخدامه تحت السطوح الداخلية والخارجية والأسطح الأفقية العمودية ، في الطوابق السفلية للمباني مثل الأسس والأقبية والطوابق السفلية ، تحت عزل الشرفة.

مزايا:

- اقتصادية ، جاهزة للاستخدام.
- التصاق متانز لجميع أنواع الأسطح.
- يوفر تسرب المياه سلس وغير منفصل.
- مقاومة لضغط الماء الإيجابي.
- نظراً لعدم احتواه على مواد قابلة للاشتعال والسامية ، يمكن استخدامه بأمان في الأماكن المغلقة.
- لديه مردودة دائمة ويعمق الشقوق الشعرية.
- يجب أن يكون بارداً ويُحقّق في وقت قصير.

تحضير السطح: يجب معالجة سطح التطبيق. يجب تنظيف سطح التطبيق من الغبار والزيوت والطلاء ومواد المعالجة والمنظفات وزيوت العنبر والمواد المضادة للانصاص مثل السيلكون. يجب تنظيف الأجزاء السائبة على السطح ، ويجب إزالة أسافين الحديد والخشب ، وإصلاح التربسات المائية النشطة والشقوق. يجب تقويب المناطق المتشقة مثل الحواف الحادة والمفاصل الأفقية / الرأسية بالشطب. لتحسين الانصاص بمود العزل المرنة القائمة على البيتومين ، يتم تطبيق مواد عزل البيتومين المرنة على السطح في طبقة واحدة قبل التطبيق. انتظر التهويدي حتى يجف ثم قم بالتطبيق.

الخليط: جاهز للاستخدام ، لا ترقيق مطلوب.

معلومات التطبيق: يتم تطبيقه الباردة. يتم خلط المواد بخلاط منخفض السرعة وتطبيق على السطح باستخدام فرشاة القار أو المسكة أو آلة الرش في معاطفين. يجف خلال ٤ - ٥ ساعات حسب الظروف الجوية. يجب عدم تطبيق الطبقة الأخرى حتى تجف الطبقة الأولى تماماً. تعزيز مع ناقلات المياه مثل شعر وصافي ضد ضغط المياه. يجب حمايتها من التقويب والأثار حتى يتم تغطيتها.

استهلاك: ١ كجم / م ٢ (يعتمد على حالة السطح. يوصى بتطبيق معاطفين على الأقل).

انتباها: تجنب الاستخدام في درجات حرارة تقل عن +٥ درجة مئوية وما فوق +٣٥ درجة مئوية. تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة ، المعرضة لخطر التجمد خلال ٢٤ ساعة أو التعرض لأشعة الشمس والرياح المباشرة. لا تضيف الماء. مواد عزل البيتومين المرنة ليست مناسبة لخزانات مياه الشرب وحمامات السباحة. بالنسبة لهذا النوع من الأسطح ، يرجى استخدام المنتج المسمى المواد العازلة المرنة بالكامل المكونان.

التعبئة: في دلاء ١٥ كجم

مدة الصلاحية: يمكن تخزينها في عبوة مفتوحة لمدة ١٢ شهراً. يحرك جيداً قبل الاستخدام، حماية ضد الصقيع.

الصحة و السلامة: كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية ، يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والفم أثناء المناولة والتخزين. إذا ابتلت عن طريق الصدفة ، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد ، اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيداً عن متناول الأطفال.

المواصفات الفنية	
مظهر خارجي	: مستحلب اللون الأسود معززة مع راتنجات البوليمر المرنة
الكتافة السائلة	: حوالي ١,٠٣ كجم / لتر
درجة حرارة التطبيق	: +٥ درجة مئوية إلى +٣٥ درجة مئوية
نسبة المواد الصلبة	: حوالي ٥٥ %
ثبات درجة الحرارة	: +٧٠ درجة مئوية
وقت التجفيف	ال霖: ٦٠ دقيقة ، آخر تحجيف: ٥ - ٦ ساعات ، اختبار: ٨ أيام

تم الحصول على إرشادات التطبيق والقيم المقلمة للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية وتجربتنا وفقاً للشروط ٢٣ ٢٢ ٢٠١٥ ± ٥٪ من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقاً للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصّر الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطيله.

