



## نظم عزل المياه / الاسمنت + البيتومين



# 6052

## المواد العازلة على أساس الأسمنت والبيتومين



كود المنتج : ٦٥٥٢

شهادات الجودة

يتواافق مع معيار DIN 18195

**تعريف:** عززت الأسمنت ورائحة المرنة المستحلب البيتومين المستندة ، عصريين ، مواد العزل المرنة والمياه المائية. مواد عزل البيتومين والمواد العازلة للأسمنت متغيرة الانسيابية ومرنة بعد المعالجة والانتصاص العالي ووقت الطهوان. يجف بسرعة ويلتصق بقوه بالسطح الذي يوضع عليه بعد التجفيف ويتشكل طبقه مرنة ودائمة وغير قابلة للذوبان في الماء ضد الماء والرطوبة.

**مجالات الاستخدام:**  
داخلية وخارجية، الأسطح الاقية والأساسية، حماية وعزل الأساس ، الاحتياط الجدران والجدران المدار ، يستخدم تحت المطاط في عزل الشرفة.

**مزایا:**

- التصاق جيد على الأسطح الجافة والرطبة قليلاً.
- يوفر مرونة دائمة ويعقل الشفقة الشعرية.
- يوفر تسرير المياه سلس وغير منفصل.
- مقاومة لضياع الماء الإيجابي.
- ظل العذر احتفاظه على مواد قليلة للاشتغال والسامية ، يمكن استخدامه بأمان في الأماكن المغلقة.
- مقاوم للأomal والأحمال الضعيفة.
- يحمل الحصى والأشد على.
- سهولة التحضير والتقطيب. يبلغ سهولة انكساش الشفقة.
- يمكن ربط الواح العزل الحراري مثل EPS و XPS مباشرة على مواد البيتومين والمواد العازلة للأسمنت.
- يمكن بارداً وبخاف في وقت قصير.

**تحضير السطح:**

يجب علاج سطح التطبيق. يجب تنظيف سطح التطبيق من الأتربة والزبرت والغار والقطران والطلاء والسليلكون ومواد المعالجة والمنظفات ومواد تشحيم القوالب. يجب إصلاح الأجزاء الضعيفة من الخرسانة ، ويجب إزالة الصدقات المتصاعدة بشكل سيء ، ويجب أن يكون السطح أمليناً وصلباً. يجب أن تكون الزوايا العمودية مشطوفة بشكل مناسب. لتحسين الالتصاق بين البيتومين والمواد العازلة للأسمنت على السطح ، يتم تطبيق مواد عزل البيتومين والمواد العازلة للأسمنت على السطح كطبقة واحدة. انتظر التجهيز حتى يجف ثم قم بالتطبيق.

**خلط:** يضاف مكون (مسحوق) ٨ كجم بطيء إلى ٢٢ كجم المكون B (في عبوته الخاصة). يتم خلطها مع خلط سرعة منخفضة دون إضافة الماء حتى تصبح متجانسة. يجب استهلاك الخليط خلال ساعة واحدة.

**معلومات التطبيق:** بعد أن يجف التجهيز ، يتم تطبيق مواد ماءة للتسرير تعتقد على البيتومين والأسمنت على السطح بفرشاة من البيتومين ، أو مجرفة أو الله رش على الأقل. يجب في ٢-١ ساعات اعتماداً على الظروف الماءة تسرير الماء بين معاطفين أثناء التطبيق. يزيد استخدام الشبكة من خصائص تحمل المنتج. يجب تطبيق على الأسطح طبع مواد البيتومين والمواد العازلة للأسمنت بالواح التصريف والواح العزل الحراري قبل ملء حفرة الأساس. في حالة استخدام الواح العزل الحراري مثل XPS على جدران السنان أو أرضيات الشرفة ، يمكن استخدام المادة نفسها لأغراض لاصقة. مواد مثل نفاثات الفخر وحطام البناء ليست مناسبة لملء حفرة الأساس. يجب صرف الماء الذي قد يتم ملؤه في حفرة الأساس. يجب حمايتها من التقوير والآثار حتى يتم تطبيقها. لا ينبغي أن تطبيق في الطقس الممطر ودرجات الحرارة أقل من ٥+ درجة مئوية.

**الاستهلاك:** ١ - ١,٥ كجم / م ٢ في كل طبقة (مع مجرفة)

**انتهاء:** تجنب درجات الحرارة أقل من ٥+ درجة مئوية وما فوق ٣٥+ درجة مئوية. تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة أو المعرضة لخطر التجمد خلال ٤٤ ساعة أو تحت أشعة الشمس والرياح المباشرة. مواد عزل البيتومين والمواد العازلة للأسمنت ليست مناسبة لعزل خزانات مياه الشرب والمسابح. لا يتم استخدام المواد منتهية الصلاحية.

**التعبئة:** دلو بلاستيك ٣٢ كجم (مكون سائل ٢٤ كجم في دلو بلاستيك ومسحوق ٨ كجم)

**مدة الصلاحية:** يمكن تخزينها في عبوة مفتوحة لمدة ١٢ شهراً. قم بتحريك المكون السائل جيداً قبل الاستخدام. قم بحماية ضد الصقيع.

**الصحة والسلامة:** كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية ، يجب لا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والجسم أثناء المناولة والت تخزين. ارتدي ملابس واقية ، وقفازات واقية ، نظارات واقية وقناع وفقاً للوائح الصحة والسلامة المهنية أثناء التطبيق. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة ، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد ، اغسل بالماء ، تخزين بعيداً عن متناول الأطفال.

119

### المواصفات الفنية

مظهر خارجي	: المكون أ: مسحوق ناعم رمادي ، المكون ب: أسود اللون البوليمر المرنة
مستحلب البيتومين مع الراتنج	: المكون أ: ١٠،٤٠ كجم / لتر ، المكون B: حوالي ١٠,٣ كجم / لتر
كتافة	: ١,٢٠ كجم / لتر
نسبة الاختلاط	: ٢٤ كجم سائل / ٨ كجم مسحوق
درجة حرارة التطبيق	: +٥ درجة مئوية إلى +٣٥ درجة مئوية
مدة حياة الخليط بعد خلطه	: ~ ١ ساعه
وقت الراحة	: (الملمس: ١ ساعه ، التجفيف الكامل: ٦ - ٥ ساعات ، اختبار: ٨ أيام
درجة حرارة الخدمة	: ١٠ درجة مئوية / ٨٠+ درجة مئوية



تم الحصول على ارشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية وتجربيتنا وفقاً للشروط OC ٢٢٣٢٣ و ٥٠ ± ٥٪ من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقاً للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصير الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطبله.