



# 8000

## شيد مضاد للماء ومضاد إليه سكريد

**تعريف:** إنها مادة مضافة شيد وذراع التسوية توفر سهولة التطبيق عن طريق زيادة نفاذية الماء وقابلية التشغيل للجص والأرضيات.

**مجالات الاستخدام:** تستخدم في الأنفاق والقنوات ، خزانات المياه ، اللصقات الداخلية والخارجية ، الكتل الخرسانية ، حمامات السباحة ، سكريد الأرضيات.

**ميزات:**

- يزيد من عزل الماء عن طريق سحب الهواء في مدافع الهاون واللصقات ، مما يقلل من تجاويف الشعيرات الدموية وقنوات المياه.
- يزيد من مقاومة مياه الأمطار ودورة ذوبان الجليد في الجص.
- يحمي الجص من الظروف الجوية.
- يمنع الشقوق الشعرية والبشر.
- يقلل من كمية الماء في الخليط بسبب تأثيره على البلاستيك.
- يجعل فاعلية التشغيل أسهل.
- يقلل من التقطل وتاثير الأزهار لوحظت في مدافع الهاون غير المختلطة.
- اقتصادية ، لا حاجة لاستخدام الجير لتوفير زيادة حجم السوائل والسيولة.

**معلومات التطبيق:** رج العبوة جيداً قبل الاستخدام. ماء هاون و سكريد اختلاط هو المضاف جاهزة للاستخدام . يتم إضافة ٢-١ % من الإسمنت إلى ماء خليط الشيد. يمكن استخدامها مع جميع إسمنت بورتلاند.

**استهلاك:** ٥ - ١٠ كجم (مقابل ٥٠ كجم من الإسمنت)

**انتباه:** يجب استخدام اختلاط ملاط الملمه وقذيفة الماء بعد الاختبار الأولي للخرسانة الحاملة نظرًا لخاصيتها الموصولة بالهواء. لا ينبغي خلط الشيد المحضر أكثر من اللازم. إذا تم استخدام طرق الخلط اليدوي ، فيجب أن يتم الخلط المنظم والثابت قدر الإمكان من أجل الحصول بشكل فعال على خاصية التهوية في الهواء لمدافع الهاون المقاوم للماء ومضاد سكريد. تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة أو المعرضة لخطر التجمد خلال ٤٤ ساعة أو تحت أشعة الشمس والرياح المباشرة.

**التعبئة:** في ٦ كجم ، ٢٠ كجم و ٣٠ كجم حاويات بلاستيكية

**مدة الصلاحية:** يمكن تخزينها في عبوة مفتوحة لمدة ١٢ شهراً. رج العبوة جيداً قبل الاستخدام. حماية ضد الصقيع.

**الصحة و السلامة:** كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية ، يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والقم أثناء المناولة والتخزين. أثناء التطبيق ، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات الواقية والنظارات الواقية والأقنعة التي تتوافق مع قواعد الصحة المهنية. إذا ابتلت عن طريق الصدفة ، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد ، اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيداً عن متناول الأطفال.

المواصفات الفنية	
مظهر خارجي	: سائل أصفر اللون
الكتافة السائلة	: حوالي ١,٠٢ كجم / لتر
الدالة الحامضية	: ١١-١٢ (٢٠ درجة منوبة)
لزوجة	: ~ ٢٠ ثانية (٢٠ درجة منوبة)
محتوى الكلور والترات	: لا
نقطة التجمد	: > ٠ درجة منوبة

تم الحصول على إرشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقًا للمعايير الدولية وتعربتنا وفقًا للشروط ٢٣ ٢٣ ٢٣ OC و ٥٠ ± ٥٪ من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقًا للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تفسر الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطيله.

